

## Мастика битумная «МБ-50»

Материал горячего применения, предназначенный для гидроизоляции железобетонных конструкций, элементов фундамента, устройства рулонных и мастичных кровель

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность сцепления с основанием;
- Возможность нанесения на вертикальную поверхность;
- Присутствуют антисептические свойства, позволяющие предотвратить гниение древесины;
- Долгосрочное хранение.

### СОСТАВ

В состав мастики «МБ-50» входит специально подобранный состав битума, наполнителей, пластификаторов и модифицирующих добавок.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Мастика «МБ-50» представляет собой однокомпонентный состав черного цвета полностью готовый к применению.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная защита фундаментов зданий и сооружений, свай, конструкций из железобетона, смонтированных ниже поверхности земли, устройство рулонных кровель, мастичных кровель, армированных стекломатериалами, а также стальных подземных трубопроводов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением мастика «МБ-50» разогревается в котлах или специальных установках с опосредованным нагревом до температуры не более 200<sup>0</sup>С и наносится на сухую и чистую поверхность. В процессе подготовки материала к работе должно быть обеспечено равномерное перемешивание и соблюдение температурного режима. Нанесение материала на поверхность рекомендуется производить кистью, шпателем, методом налива и т.д. Работы разрешается проводить при сухой погоде и температуре окружающего воздуха от минус 20<sup>0</sup>С до 60<sup>0</sup>С. Запрещено применение вблизи источников открытого огня.

### ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТИКИ «МБ-50»

Наименование показателя	Значения показателей в области применения мастик
Наличие минеральных кислот и щелочей	Отсутствуют
Количество нерастворимых веществ в бензоле, % не более	2
Температура каплепадения, <sup>0</sup> С	45-55
Температура размягчения, <sup>0</sup> С	55-60
Глубина проникновения 0,1 мм иглы про 25 <sup>0</sup> С, мм	40
Усадка при охлаждении, % не более	8
Морозостойкость, <sup>0</sup> С, не менее	Минус 45
Водонепроницаемость при давлении 0,03МПа в течении 10 минут	выдерживает

**РАСХОД**

Расход гидроизоляционной мастики составляет 2,5-3кг/м<sup>2</sup>

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Мастика гидроизоляционная «МБ-50» транспортируется всеми видами транспортных средств в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для транспорта данного вида.

**ТАРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Картонно-навивной барабан, объемом 25 кг;

Металлическая бочка бочка 160, 210, 260 литров (по требованию заказчика).

Температура хранения: от минус 20<sup>0</sup> С до 30<sup>0</sup> С.

Срок хранения: 24 месяца.